

ГИДРОФОБИЗАТОР



«РЕКОРД ГФВМ-1»

на водной основе кремнийорганический
с эффектом «мокрый камень»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для защиты от влаги мелкопористых минеральных материалов (натурального камня, облицовочного кирпича, бетона). Нанесение пропитки предотвращает проникновение влаги и внешних загрязнений при интенсивных атмосферных воздействиях, препятствует их растрескиванию, предотвращает появление мха, плесени, грибов. Одновременно с приданием водозащитных свойств модифицирует поверхность и создает визуальный эффект «мокрого камня». Таким составом можно эффективно «обновить» фасады зданий, цоколи из гранитных плит, декоративные архитектурные сооружения и пр. Быстро сохнет. Гидрофобизатор мокрый камень «РЕКОРД ГФВМ-1» имеет сильный эффект, отлично сохраняет свои свойства в течении долгого времени, подходит для улицы и не выгорает на солнце.



защита до 10 лет



влагоустойчив



паропроницаем



от +5°C до +30°C



снаружи и внутри



150 г/м²
250 г/м²

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Снаружи и внутри помещений. Готов к использованию, подходит для камня разных видов, в том числе искусственного (мрамор, гранит и др.). Гидрофобизатор мокрый камень «РЕКОРД ГФВМ-1» наносится на кирпич, керамику, дерево, стекло, бетон и другие поверхности, дает защитный эффект и усиливает цвет обрабатываемой поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОПИТКИ С ЭФФЕКТОМ МОКРОГО КАМНЯ:

Протестировать пропитку на обратной стороне камня. Обратит внимание на то, как сильно изменится цвет, оценить изменения. Оценить скорость высыхания пропитки, чтобы убрать излишки. Убедитесь достаточно ли разового нанесения пропитки, или необходимо будет повторное нанесение. Перед нанесением рекомендуем очистить поверхность от загрязнений. Для этой цели рекомендуем использовать Очистители РЕКОРД ОФ-1, ОЦ-1 или ПР-1 в зависимости от материала обрабатываемой поверхности и степени ее загрязнения. Пропитка наносится тонким слоем кисточкой, тканью или распылителем. Слой должен быть нанесён равномерно. Для пористых поверхностей рекомендуется повторное нанесение через 30 минут.

Конечный эффект мокрого камня достигается примерно через 24 часа.

Для поддержания эффекта «мокрый камень», рекомендуется повторять процедуру обработки поверхности каждый год. Не рекомендуется наносить пропитки на полы, так как эффект будет краткосрочным.

СОСТАВ: Алифатические углеводороды, силоксаны, вода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не проводить фасадные работы при прямых солнечных лучах. Не наносить на подогретую или горячую поверхность. ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИИ КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. Избегать попадания в глаза и слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими средствами! Не глотать! Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых сухих помещениях, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению.

