

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ



РЕКОРД-ЭЛАСТИКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

РЕКОРД-Эластика – эластичная обмазочная гидроизоляция. Применяется для внутренних и наружных работ. После высыхания гидроизоляции поверхность пригодна для монтажа керамической плитки и керамогранита. Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям (бетон, штукатурка, кирпич, пенобетон, гипсовые блоки, и т.д.), металлам, дереву и гипсокартону. Шероховатая поверхность гидроизоляционного слоя обеспечивает надежное крепление облицовочных материалов. Устойчива к температурным воздействиям в диапазоне от -40С до +90С. Необходима защита от УФ-лучей.



влаго-
устойчив



снаружи
и внутри



от +5°С
до +25°С

ПРИМЕНЕНИЕ:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и других загрязнений. Температура гидроизоляции, воздуха и самого основания в период проведения работ и до полного высыхания должны быть в пределах от +5°С до +25°С. Трещины, отверстия, швы зашпаклевать. Основание предварительно прогрунтовать разведенным 1:4 составом (1 часть РЕКОРД-Эластика и 4 части воды). Прогрунтованной поверхности дать высохнуть минимум 3 часа. Перед использованием перемешать. Наносить кистью, щеткой или валиком минимум в два слоя в неразбавленном виде. Нанесение должно выполняться равномерно тонким слоем по всей поверхности. Для гидроизоляции стыков стен и пола рекомендуется нанесение 2-3 слоев с прокладкой между слоями армирующей стеклоткани. Интервал между нанесением слоев – не менее трех часов. Перед нанесением последующего слоя, убедиться, что предыдущий высох. Время полного высыхания зависит от температуры и влажности воздуха, интенсивности воздухообмена вблизи покрытия, и колеблется, как правило, от 6 до 48 часов. В холодных и влажных условиях время высыхания увеличивается. Перед монтажом плитки убедиться в полном высыхании основания. Расход на один слой – от 250 г/м² до 500г/м². Зависит от структуры и гигроскопичности основания. Рекомендуется обработать технологию на небольшом участке поверхности.

СОСТАВ:

Вода, водная полимерная дисперсия, технологические добавки, минеральные наполнители, этиленгликоль.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Защищать упаковку от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от -20°С до +30°С. Гидроизоляция выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания. Размораживать при комнатной температуре, не ускорять оттаивания. Допускается расслоение. После перемешивания мастика полностью восстанавливает свои свойства. Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 18 месяцев.

СРОК ГОДНОСТИ:

Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения).



Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81