

# ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



## РЕКОРД-ЭЛАСТИКА

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунт-концентрат ЭЛАСТИКА – грунтовка глубокого проникновения, универсальная, морозостойкая, для впитывающих оснований. Для внутренних и наружных работ. Предназначена для обработки поверхностей: газобетонных и пенобетонных блоков, керамического и силикатного кирпича, шлакоблоков, гипсовых и цементных штукатурок; бетонной, цементной и гипсовой стяжки. Эффективно снижает и регулирует впитывающую способность основания, способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых и цементных смесей. Применяется для обработки основания: перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок; перед укладкой облицовочной плитки с использованием плиточных клеев; при устройстве гипсовых и гипсоцементных стяжек; перед монтажом ГКЛ.



влаго-  
устойчив



снаружи  
и внутри



от +5°C  
до +25°C

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЕ:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и других загрязнений. Температура воздуха и самого основания в помещении, в период проведения работ и до полного высыхания должны быть в пределах от +5 °С до +30 °С. Грунт-концентрат необходимо разбавлять водой в соотношении, указанном в таблице. В неразбавленном виде не наносить! Разбавленный водой состав равномерно нанести при помощи валика, щетки, кисти или распылителя на обрабатываемую поверхность. Последующие операции с поверхностью, обработанной грунтовкой, проводить только после ее высыхания (не ранее чем через 6 часов).

### СОСТАВ:

Вода, водная полимерная дисперсия, технологические добавки, минеральные наполнители, этиленгликоль.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Защищать упаковку от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от -20°C до +30°C в стороне от обогревательных приборов. Грунт-концентрат выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания. Размораживать при комнатной температуре, не ускорять оттаивания. Допускается расслоение, после перемешивания полностью восстанавливает свои свойства. Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке - 12 месяцев.

### СРОК ГОДНОСТИ:

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Таблица расхода грунта

Основание	Расход концентрата, кг/м <sup>2</sup>	Разбавление концентрат: вода	Расход грунтового раствора, кг/м <sup>2</sup>
Газопенобетон	0,05	1:5	0,30
Силикатный кирпич	0,05	1:4	0,25
Керамзитобетон/ Шлакобетон	0,05	1:4	0,25
Керамический кирпич	0,05	1:3	0,20
Цементная штукатурка	0,05	1:3	0,20
Гипсовая штукатурка	0,05	1:3	0,20
Гипсокартонный лист (ГКЛ)	0,05	1:3	0,20
Гипсоволокнистый лист (ГВЛ)	0,05	1:3	0,20
Цементная стяжка	0,05	1:3	0,20
Гипсовая стяжка	0,05	1:3	0,20

